

特長

- ◇ 基材にPETフィルムを使用しているため、**耐熱性**があります。（基材厚さ：25～188μm）
- ◇ 軽剥離から重剥離まで**剥離力調整**が可能です。
- ◇ **クリーン環境**の整った工場生産しています。（クリーン度クラス：1000～10000）
- ◇ **帯電防止処理**などの**機能性付与**も可能です。

代表特性

タイプ	剥離レベル	製品名	常態剥離力 (mN/25mm)	加熱後 残留接着率 (%)	耐 シリコン 移行性	汎用性	測定方法
熱硬化型 シリコン系	超軽剥離	SP8001 (開発品)	1 7	9 0	○		東洋クロス法 【常態剥離力】 汎用粘着テープ T型剥離 【残留接着率】 180°剥離
		SP3002 (開発品)	2 5	8 8	○		
		SP4107	2 9	8 2		○	
		SP3091 (開発品)	3 3	9 1	○		
	軽剥離	SP3000	3 8	9 1	○	○	
		SP3030	6 1	9 1	○	○	
	中剥離	SP4020	9 2	9 1	○	○	
	重剥離	SP4030	2 1 0	9 0	○	○	
SP4035		3 5 0	8 8	○	○		
超重剥離	応相談 (開発品)	3 5 0 <	—	—	—		
UV硬化型 シリコン系	軽剥離	SPV003	5 3	9 0	○		
	中剥離	SPV022	1 2 0	9 2	○		
	重剥離	SPV041	1 8 0	9 0	○		
非シリコン系	中剥離	SPXX75 (開発品)	9 4	8 2	◎		
		SPX100 (開発品)	1 7 0	8 9	◎		
	重剥離	SP2100	4 9 0	8 3	◎	○	
	超重剥離	SP2002	2 1 0 0	8 0	◎	○	
		SP2004	3 2 0 0	7 8	◎	○	
SP2005	4 8 0 0	8 3	◎	○			

※記載の数値は代表例であり、保証値ではありません。

★その他の基材厚さ、基材種類、特殊グレード、開発品につきましては営業担当者までお問い合わせください。

- 当カタログのデータは規格値ではありません。
- ご使用に際しては必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかどうかを十分にご確認ください。
- 転載禁止。

お問い合わせ窓口；東洋クロス株式会社 フィルム事業部
 【大阪】 大阪フィルム販売課 TEL；(06) 6271-5058 FAX；(06) 6262-2339
 大阪市中央区久太郎町2-4-27 (堺筋本町TFビル4階)

HPお問い合わせフォーム
<https://www.toyocloth.co.jp/contact-01/>



【東京】 東京フィルム販売課 TEL；(03) 6228-7401 FAX；(03) 6228-7402
 東京都中央区京橋1-17-10 (住友商事京橋ビル2階)

HPフィルム製品一覧
<https://www.toyocloth.co.jp/products-01/>

